

Voorstrijkmiddel voor wand en vloer

| | |
|--------------|--------------------|
| Basis | Acrylaatdispersie. |
| Kleur | Lichtroze. |

Productvoordelen

- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Universeel toepasbaar
- Goed indringend vermogen
- Voor binnen en buiten

Toepassing

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmaterialen e.d. Niet geschikt voor gesloten ondergronden; hiervoor de 051 Europrimer Quartz gebruiken.
- versterking van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.

Prestaties en eigenschappen

| | |
|----------------------------|--|
| Soortelijk gewicht | 1,0 kg/l. |
| Verbruik | 6-9 m ² per liter. |
| Vochtbestendigheid | Goed. |
| Veroudering | 099 Dispersieprimer vertoont na droging geen verouderingsverschijnselen. |
| Alkalibestendigheid | 099 Dispersieprimer is bestand tegen alkalisch vocht. |

099 dispersieprimer

Verwerking

| | |
|--------------------------------|---|
| Verwerkings-temperatuur | Vanaf 5°C tot 25°C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). |
| Gereedschap | Vachtroller, kwast of spuit. |
| Droogtijd | 1-2 Uur, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondergrond. |
| Opslag | Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen. |
| Houdbaarheid | 12 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten. |

Ondergrond

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 352 en 18 356.
 - Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
-

Gebruiksaanwijzing

- 099 Dispersieprimer dun en gelijkmatig aanbrengen met kwast en/of vachtroller. De primer kan ook verspoten worden.
 - Een droogtijd van 1-2 uur aanhouden.
 - Oude lijmresten vooraf zorgvuldig schuren en stofvrij maken.
 - Bij verlijming van tegels met 725 Alphyscol op een anhydriet vloer een droogtijd van ca. 1 uur aanhouden.
 - Verbruik 100-150 ml/m².
-

Verzendenheid

Overdoos 12x1 liter. cans. Pallet á 24 stuks.
Jerrycan á 10 liter. Pallet á 60 stuks.

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

